

## FICHE TECHNIQUE LAQUE BRILLANTE

**DESCRIPTION DU PRODUIT** : Peinture brillante de finition à base de résines glycérophtaliques pour intérieur et extérieur.

**PREPARATION** : Sur supports neufs saints et secs : application auparavant d'une sous-couche appropriée.

Sur anciennes peintures, lessiver et poncer auparavant.

**APPLICATION** : Menuiseries métalliques ou en bois, portes, volets, fenêtres, meubles, etc. Application à la brosse, au rouleau, au pistolet. Prête à l'emploi.

En impression, diluer la première couche à 5% avec du White Spirit.

Epaisseur d'application conseillée : 80 microns.

Température minimum d'application : 10° C.

Recouvrable : 24 heures.

Nettoyage et dilution : White Spirit

**SECURITE** : Inflammable. Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.

Suivre les précautions habituelles en vigueur pour tout produit chimique.

En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.

En cas de contact avec les yeux, rincer à grandes eaux.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

**Liant** : résine glycérophtalique.

**Solvant** : White Spirit.

**Extrait sec** : 72%.

**Densité** : 1.22.

**Rendement** : 12-14 m<sup>2</sup>/L.

**Temps de séchage** : hors poussière : 45 min

sec au touché : 2 heures suivant température ambiante

recouvrable : 24 heures.

**Conservation** : très bonne dans un emballage hermétique.

**Brillant** : (60° Gardner) : 90°.

**Point d'éclair** : 38°-55°C.